

## 石綿含有保温材・耐火被覆材等一覧(参考)

建材名	商品名	製造期間	石綿含有率	石綿の種類
石綿保温材	スponチカバー	1972～1978	100	茶石綿
石綿保温材	スponチボード	1972～1978	100	茶石綿
石綿保温材	カポサイト	1960～1979	80～100	茶石綿
石綿含有けいそう土保温材	珪藻土保温材1号	～1974	1～10	茶石綿
石綿含有パーライト保温材	三井パーライト保温材	1965～1974	1	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	シリカカバー(#650シリカ)	1952～1978	4～5	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	シリカボード(#1000シリカ)	1965～1978	6	白石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	シリカボード(#650シリカ)	1952～1978	4～5	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	シリカカバー(#1000シリカ)	1965～1978	6	白石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	インヒビライト(カバー)	1977～1979	7	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	インヒビライト(ボード)	1977～1979	7	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	エックスライトボード	1965～1979	10	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	ダイパライト(カバー)	1976～1979	7～10	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	ダイパライト(ボード)	1976～1979	7～10	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	ベストライトカバー	1960～1979	5	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	ベストライトボード	1965～1979	10	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	ダイヤライト	1960～1979	3	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	ベストライト	1971～1983	5以下	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	シリカライト	1940～1980	1～25	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム保温材	スーパーテンプボード	1963～1978	5～10	茶石綿
石綿含有バーミキュライト保温材	バーミキュライト保温材	～1987	20～30	白石綿、茶石綿
石綿含有耐火被覆板	プロベストボード	1968～1975	40	茶石綿
石綿含有耐火被覆板	VMライト	1969～1974	15	白石綿、茶石綿
石綿含有耐火被覆板	サーモボード	1963～1973	25～30	白石綿、茶石綿
石綿含有耐火被覆板	トムボード	1969～1973	50	茶石綿
石綿含有耐火被覆板	リフライト	1966～1983	情報なし	白石綿
石綿含有耐火被覆板	コーベックスマット	1969～1978	70	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ダイアスライト	1968～1990	5～10	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ダイアスライトE	1969～1980	5～10	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ケイカライト	1968～1986	5	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ケイカライトL	1971～1987	5	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	イビキッチンウォール不燃	1978～1990	情報なし	情報なし
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	タイカライト1号	1968～1986	4	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	タイカライト2号	1968～1986	2	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	タイカライトコラム	1978～1984	7	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ダンネットライト1号	1975～1986	単体3.9	白石綿、茶石綿

建材名	商品名	製造期間	石綿含有率	石綿の種類
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ダンネットライト2号	1975～1986	単体2.1	白石綿、茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ミュージライト	1980～1986	4	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	カルシライトH品(1号)	1973～1988	0.1～20	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	カルシライトL品(2号)	1973～1988	0.1～20	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	カルシライト	1978～1988	単体3	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ソニックライト一号	1969～1976	2～3	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ソニックライト二号	1969～1976	2～3	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	山王カラースレート	1967～1990	基材15	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	山王カラーRF波板	1967～1990	基材5以下	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	カラーゼロベースト-UV	1995～2004	11以上	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	カラーゼロベースト-V	1995～2004	11以上	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	カラーゼロベースト-D	1995～1990	11以上	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	カラーゼロベースト-U	1995～1997	11以上	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ゼロベスト	1967～1990	11以上	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ゼロベストタイカ1号	1967～1990	11以上	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	ゼロベストタイカ2号	1967～1990	11以上	クリソタイル
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	エスボードK-2号	1969～		
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	フネンファンシーたかくら	1992～1997	基材11	白石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	サーモボードL	1983～1987	2～3	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	キャスライトH	1965～1990	10～20	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	キャスライトL	1965～1987	10～20	茶石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	リフボード	1966～1983	情報なし	白石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	コーベライト1号	1984～1987	単体11以上	白石綿
石綿含有けい酸カルシウム板第2種	コーベライト2号	1984～1987	単体11以上	白石綿
煙突用石綿断熱材	ハイスタック(角型)	1978～1990	4.3～8.4	茶石綿、白石綿
煙突用石綿断熱材	ハイスタック(丸型)	1978～1984	7	茶石綿
煙突用石綿断熱材	カポスタック	1964～1977	70～80	茶石綿
煙突用石綿断熱材	ニューカポスタック(断熱層部+ライナー部)	1977～1987	80～90	白石綿、茶石綿
煙突用石綿断熱材	コンバインボード	1981～1991	10～30	茶石綿

※国土交通省、経済産業省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」より抜粋

#### 参考

建材名	商品名	製造期間
石綿含有耐火被覆板	サイネックス	～2000

※社団法人 日本石綿協会(現一般社団法人 JATI協会)「既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針」より抜粋